



SYNPO, akciová společnost
S.K. Neumanna 1316, Zelené Předměstí
532 07 Pardubice

Oddělení hodnocení a zkoušení
Zkušební laboratoř č. 1105.2 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

PROTOKOL O ZKOUŠCE T 261/8/1

Jméno a adresa zadavatele	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. AO 204, pobočka TIS, Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Zkoušený vzorek	FA 101 Silikon pro okna a spáry
Zkušební postup/metoda	ČSN EN ISO 7390
Datum předání vzorku	27. června 2012
Evidenční číslo vzorku	12 202
Termín zkoušení	7.-8. srpna 2012
Zkoušku provedl	E. Šlechtová
Protokol vypracoval	E. Šlechtová

Tento protokol o zkoušce obsahuje 2 strany bez příloh.



V Pardubicích dne 9. srpna 2012

Ing. Vladimír Špaček, CSc.
vedoucí oddělení

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Tento protokol o zkoušce neznamena schválení výrobku. Protokol o zkoušce může být reprodukován jedině celý, a to po písemném schválení zkušební laboratoře a zadavatele.



SYNPO, akciová společnost, S.K.Neumanna 1316, Zelené Předměstí, 532 07 Pardubice
Oddělení hodnocení a zkoušení, zkušební laboratoř č. 1105.2 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025

PROTOKOL O ZKOUŠCE T 261/8/1

Strana / celkem stran: 2/2

Počet příloh: 0



ČSN EN ISO 7390
Stavební konstrukce- těsnící hmoty-tmely
Stanovení stékavosti

Vzorek - název	FA 101
Typ	Silikon pro okna a spáry jednosložkový tmel
Barva	transparentní
Výrobce nebo dodavatel	ILLBRUCK

druh použitého profilu	neanodizovaný hliník
vnitřní rozměry U profilu	shodné s ČSN EN ISO 7390
poloha zkušebního tělesa	metoda A
povrchová úprava	nepoužita
odchylky od stanoveného postupu	žádné se nevyskytly

Tabulka stanovených hodnot

Metoda uložení	A		
Teplota [°C]	5	50	70
Stečení [mm]	0	0	0

----- - konec protokolu - -----

Zkoušela: E. Šlechtová

Protokol vypracovala: E. Šlechtová

