

# illbruck

## ME402 Butyl Alu

### Popis

Materiál Butyl Alu je primárně určen pro zamezení prostupu vody a vzdušné vlhkosti spárami a konstrukcemi. Fólie se využívá v aplikacích jako jsou:

- kovové stavební konstrukce, zimní zahrady, klimatizace, ventilace
- opravy a sanace zvětralých spár, např. skleníků
- vytvoření parotěsných spojů připojovacích spár např. mezi otvorovou výplní nebo fasádou a přilehlou konstrukcí

### Materiál

Páska je tvořena samolepící plastoelastickou butylkaučukovou hmotou s vysokou lepivostí, která je jednostranně opatřena pevnou, povětrnostním podmínkám a UV odolnou plastohliníkovou fólií.

### Přednosti

- dobrá přilnavost na řadu podkladů
- odolnost AL fólie vůči UV a povětrnostním vlivům
- plyno a paronepropustnost
- jednoduchá, rychlá a levná aplikace

### Barva

hliník

### Provedení

Jednostranně lepicí páska opatřená linerem navinutá do role.

Délka role 25 m, tl. pásky 1,2 mm

Šířka (mm): 40 / 45 / 50 / 60 / 75 / 100 / 150

Rolí / karton: 6 / 6 / 6 / 4 / 4 / 3 / 2



illbruck ME402 Butyl Alu

### Technická data

| Vlastnosti                                     | Norma      | Klasifikace          |
|------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Třída hořlavosti                               | DIN 4102   | B2, normálně zápalná |
| Difúzně ekvivalentní touška vzduch. vrstvy     | DIN 4108-3 | sd $\geq$ 1 500 m    |
| Odolnost Al fólie vůči UV a povětrnost. vlivům |            | 10 let               |
| Aplikační teplota                              |            | +5 °C až +40 °C      |
| Teplotní odolnost                              |            | -40 °C až +80 °C     |
| Doba skladování                                |            | 12 měsíců            |
| Skladovací teplota                             |            | +10 °C až +25 °C     |

#### Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Velmi savé povrchy (beton, pórobeton, omítku atd.) impregnovat ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen Primerem.

#### Zpracování

Pásku odvinout z role a nastříhat na potřebnou délku. Po odstranění lineru pásku přilepit na podklad a pečlivě přitlačit rukou či neostrým předmětem (vhodný je váleček). Při aplikacích ME402 Butyl Alu na vodorovné konstrukce např. stropy nebo okenní nadpaží doporučujeme materiál dodatečně fixovat k podkladu. Fólie by měla být přilepena na podkladní plochy s min. šíří 4 cm.

#### Zlepšení přilnavosti

Po použití primeru (ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen Primer) při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut. Vydutnost primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu.

#### Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

#### Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.