

Materiál

Fólie je tvořena tkanou látkou odolnou proti přetržení a polyethylenovým kopolymerem. Produkt je vybaven samolepicí vrstvou určenou pro aplikaci na otvorovou výplň. Na zdívo se fólie upevňuje pomocí butylového pruhu, nebo může být přilepena lepidlem SP025 nebo lze dodat i fólii vybavenou perlínkou, která se vkládá do čerstvého lepidla.

Provedení

Okenní fólie se samolepicími pruhy z obou stran, které slouží k fixaci materiálu na okno nebo dveře. Pro upevnění na zeď je fólie vybavena butylovým lepicím pruhem.

Rozměry

TwinAktiv EW

Rozměr (mm)	Upevnění na zeď	Obsah balení (m)
50	butyl	300
70	butyl	250
100	butyl	150
140	butyl	100

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4 102	B2, normálně zápalná (P-NDS04-594)
Difúzní ekvivalentní tloušťka vzduch. vrstvy	DIN 4108	sd mezi 0,03 m až 15 m vzduchové vrstvy v závislosti na průměrné vlhkosti vzduchu
Lepivost butylu		12 N / 25 mm
Přilnavost samolepicí vrstvy		12 N / 25 mm
Snášlivost se stavebními materiály	52452	zaručená
Odolnost proti dešti	EN 1027	600 Pa
Aplikační teplota		+5 °C až +45 °C
Teplotní odolnost		-40 °C až +80 °C
Doba skladování		12 měsíců
UV odolnost		3 měsíce

Příprava

Přípevnění k oknu

1. TwinAktiv připevněte pomocí samolepicí vrstvy z boční nebo čelní strany okenního rámu.
2. TwinAktiv nalepte na celou boční stranu rámu s minimálním přesahem v rozích 2 cm.
3. Fólii ohněte a přeložte zpátky. Samolepicí pásy slepte navzájem, fólii bude na nároží vyčnívat.
4. Stejným způsobem pokračujte v nalepování fólie na zbývající strany, dokud jí nebudou pokryty všechny utěšňované plochy.
5. Po nalepení fólií opatřete spáru tepelnou izolací. Doporučujeme použít okenní pěnu illbruck.
6. Na stěnu aplikujte ME901 nebo ME902 (impregnaci podkladu) a nechte jej odvětrat.
7. Vyrovnajte fólii na okenním rámu, umístěte ji do správné polohy, sejměte krycí pásku na butylovém pruhu, umístěte fólii na zeď a pomocí válečku dobře přitlačte a vyhladte.
8. Veškeré napojení fólie, rohy a kouty dotěšněte poté s SP025 Lepidlem okenních fólií.
9. Lícovou stranu fólie lze překrývat standardní omítkou nebo natírat barvami.



ME500

TwinAktiv



Použití

illbruck ME500 TwinAktiv je fólie určená pro utěsnění interiérové i exteriérové strany přípojovací spáry otvorových výplní. Fólie mění svou prostupnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Díky provedení TwinAktiv EW je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

Hlavní přednosti

- **Jedna fólie pro interiér a exteriér**
- pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry jedna fólie
- TwinAktiv EW umožňuje využití jedné fólie pro všechny běžné tvary detailů
- proměnlivá hodnota Sd
- záruka maximálního odvětrání a vysychání tepelné izolace spáry



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným těsnícím systémem pro normovanou montáž oken. Na funkčnost systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 let. Pro více informací nás kontaktujte.

ME500

TwinAktiv

Upozornění

Kombinace těsnicích materiálů s jinými produkty může vést k jejich vzájemnému působení. Kompatibilitu je třeba v jednotlivých případech odzkoušet. Lepení na povrch stěn: lepené plochy musí být suché, zbavené oleje, mastnot, prachu a jiných látek zhoršujících přilnavost. Uživatelé musí provést své vlastní zkoušky za účelem stanovení přilnavosti k různým druhům omítek.

Technický servis

Naše společnost je vždy připravena poskytnout vám technické poradenství a podporu. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-

hrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz