

## Popis

Samolepicí páska tvořená skleněnými vlákny vázaná navzájem organickým pojivem a z jedné strany ošetřena pruhem akrylového lepidla pro snadnou montáž. Neobsahuje žádný azbest, není karcinogenní. Páska je určena pro aplikace a použití v exteriéru (okna, dveře, LOP).

## Forma dodání

- Páska navinutá na roli
- Barva bílá

## Technická specifikace

Třída reakce na oheň	EN 13501-1 A2-s1, d0
Objemová hmotnost	180-240 kg/m <sup>3</sup>
Lepidlo	akrylová disperze bez rozpouštědel
Průměr keramického vlákna	ø3,2 µm
Pevnost v tahu	350 kPa
Tepečná vodivost	0,07 W/mK při 200°C
	0,10 W/mK při 400°C
	0,15 W/mK při 600°C
	0,22 W/mK při 800°C
Bod tání	>1330°C
Teplotní odolnost	+1200°C
Skladovací teplota	+5°C a +20°C
Aplikační teplota	+5°C a +30°C
Skladovatelnost	12 měsíců

## Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

## Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Odstraňte ochranný proužek a materiál aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu.
- Pásku připravenou řádně přitiskněte k podkladu, např. illbruck přítlačným válečkem.

## Důležité upozornění

V případě oddělování ochranného krycího proužku lepidla doporučujeme postupovat velmi obezřetně a použít řezák či nůž, který je potřeba vsunout mezi materiál pásky a ochranný pruh a takto je oddělit. Při strhávání a odstraňování ochranného pruhu pouze prsty často dochází i k odtržení lepidla.



## FJ120

### Pyrosil B páska

Pyrosil B je jednostranně lepicí těsnicí páska vhodná pro zasklívání protipožárních konstrukcí a pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlicích a montovaných stavbách.

#### Hlavní výhody

- zdravotně nezávadná
- vysoká teplotní odolnost

### Dodatečné informace

Pro vytvoření řádného utěsnění by páska měla být stlačena ve spáře cca. o 5% až 10% své tloušťky. Při vyšším stlačení hrozí destrukce pásky tzn. oddělení jednotlivých vláken od sebe.

---

#### Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

#### Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel (+420) 296 565 333