

Popis

Pěnový materiál na bázi EPDM s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený na jedné straně tlakovým akrylovým lepidlem, krytým ochranným proužkem.

Forma dodání

- Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role.

Rozměry

Tloušťka (mm)	2	3	4	6	8	10
Délka (m)	10	10	10	10	5	5

Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Objemová hmotnost	ISO 845 175	±25 kg/m ³
Tvrdost dle Shore 00		30 - 50
Lepicí síla	ASTM D 2240 20	N/25 mm
Pevnost v tahu	ISO 1798	0.4 N / mm ²
Protažení při přetržení		150%
Pevnost v tlaku při 25% stlačení	ISO 1798	35 - 64 kPa
Pevnost v tlaku při 50% stlačení	ISO 1798	80 - 160 kPa
UV odolnost		výborná
Nasákavost	ASTM D1056	5%
Teplotní odolnost		- 40 °C až +110 °C
Skladovací teplota		+5°C až +25 °C
Doba skladování		6 měsíců
Aplikační teplota		+5°C a +35°C

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.
- Velmi savé a porézní podklady doporučujeme impregnovat před aplikací pásky materiálem illbruck ME902 B&B Sprejový Primer

Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Poté aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přítlačným válečkem.
- Odstraňte ochranný proužek papíru.

Důležité upozornění

V případě aplikací na podklady z polykarbonátu lze pásku TN011 použít do přímého kontaktu.



TN011

EPDM páska



Páska je vhodná pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlicích, montovaných stavebách a pro suché zasklívání. Střední tvrdost pásky umožňuje přilnutí pásky na povrchy s drobnými nerovnostmi. Vyšší teplotní odolnost.

Hlavní výhody

- rychlé, účinné a estetické utěsnění spár
- odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií
- velmi vhodná páska do trvale dilatujících spár

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



Construction Products Group

Tremco CPG s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel +420 296 565 333
prodej@cpg-europe.com