

Technický list

TN115

PE BACKING TAPE

PE páska

27-11-2025 / V 3

Popis

Polyetylénová páska z pěněného plastu bez krycí fólie. Materiál je jednostranně opatřený kaučukovým lepidlem usnadňujícím montáž.



Přednosti produktu

- Rychlá, snadná a estetická aplikace
- Snadná řezatelnost
- Dobrá teplotní odolnost -30°C až $+80^{\circ}\text{C}$

Účel použití

Páska primárně slouží jako přerušení tepelného mostu, zamezení vzniku galvanického článku, těsnění vůči prachu a průvanu.

Oblasti použití

- Sádkartonové příčky: těsnění mezi nosným profilem a podkladem.
- Těsnění přírub ve vzduchotechnice.
- Měkké uložení ocelových konstrukcí, distanční páska v obvodových pláštích.
- Vymezovací a těsnicí páska pro latě a konralatě v rámci provětrávaných fasád a šikmých střech.

Balení

- Páska je dodávána v rolích jednostranně potažená lepidlem.
- Tloušťka 3 mm
- Délka v roli 30 m
- Šířka na přání závisí na limitech výroby cca. do 1000 mm

Dostupná barva

- černá

Skladovatelnost

Skladujte v suchu a chladu ($+5^{\circ}\text{C}$ až $+25^{\circ}\text{C}$) v originálním uzavřeném balení nejdéle po dobu 24 měsíců.

Technický list

TN115

PE BACKING TAPE

Technická specifikace

Typ lepidla		kaučukové
Měrná hmotnost	ISO 845	ca 30 kg/m ³
Odolnost proti UV záření		omezená (nutné zakrytí)
Aplikační teplota		+5 °C až +35 °C
Prodloužení při přetržení	ISO 1926	125% (v podélném směru) 115% (v příčném směru)
Pevnost v tahu	ISO 1926	- v podélném směru: 325 kPa - v příčném směru: 220 kPa
Teplotní odolnost		-30 °C až +80 °C

Pokyny pro použití

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochy.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu přitlačným válečkem.
- Páska je díky svému materiálu ideální pro styk se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí tmelu. Tato vlastnost se často využívá při použití pásky jako vymezovače dna spár.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

Příprava podkladu

Savé podkladní plochy očistěte před aplikací mechanicky ocelovým kartáčem. V případě, že jsou hodně savé, hrubé nebo se drolí je naimpregnujte pomocí ME901 nebo ME902. Nesavé podklady by měly být suché, čisté a bez mastnoty.

Potřebné nástroje

Měřicí pásmo, řezák a nůžky na stříhání.

Příprava

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Aplikace

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Poté aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu vhodným přitlačným válečkem.

Technický list

TN115

PE BACKING TAPE

Upozornění

- TP115 není vhodná pro místa, kde se může hromadit stojatá voda.
- Páska nesmí přijít do kontaktu s agresivními chemikáliemi ani s rozpouštědly.
- Hrubé a porézní podklady doporučujeme před instalací pásky impregnovat přípravky ME901 nebo ME902.
- Páska neobsahuje žádný silikon a proto je možné jejich použití v provozech toto vyžadujících např. lakovny apod.