

Technický list

TN563

PVC INSULATION TAPE HD

PVC páska HD

24-10-2025 / V 2

Popis

TN563 je vysoce kvalitní oboustranně i jednostranně lepicí páska z PVC opatřená akrylátovým lepidlem a ochranným proužkem (linerem).



Přednosti produktu

- Rychlá a čistá aplikace
- Povětrnosti a UV odolný materiál
- Vysoká tvrdost a odolnost pásky
- Opatřena kvalitním na tlak citlivým akrylátovým lepidlem

Účel použití

PVC pěnová páska, kterou lze použít buď v nestlačeném stavu jako akustické nebo prachové těsnění, nebo při 30% stlačení jako vzduchotěsné a povětrnosti odolné těsnění. Zároveň může sloužit jako materiál pro přerušení tepelného mostu, utlumení vibrací a zamezení galvanické koroze.

Oblasti použití

Páska TN563 najde uplatnění v těchto oblastech: zasklívání | vzduchotechnika | těsnění dílců fasádních panelů | výroba montovaných domů | výroba obytných kontejnerů

Balení

- Páska je navinutá v roli s lepidlem umístěným na jedné nebo obou stranách.
- Dostupnost v tloušťkách: 2, 3, 4 a 6 mm

Dostupná barva

- černá

Skladovatelnost

Skladujte v suchu a chladu (+5 °C až +25 °C) v originálním uzavřeném balení nejdéle po dobu 12 měsíců.

Technický list

TN563

PVC INSULATION TAPE HD

Technická specifikace

Chemická báze lepidla	tlakové akrylátové lepidlo (nutné při aplikaci důkladně přitlačit k podkladu)
Měrná hmotnost	235 kg/m ³
Odolnost proti UV záření	velmi dobrá
Aplikační teplota	+10°C až +30°C
Dlouhodobá teplotní odolnost	- 30 °C až +60 °C
Krátkodobá teplotní odolnost	- 30 °C až +80 °C
Pevnost v tahu	350 kPa (35 N/cm ²)

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

Příprava podkladu

- Savé podkladní plochy očistěte před aplikací mechanicky ocelovým kartáčem. V případě, že jsou hodně savé, hrubé nebo se drolí je naimpregnujte pomocí ME901 nebo ME902.
- Nesavé podklady by měly být suché čisté, bez mastnoty a volných částic. K odmaštění a vyčištění podkladu použijte AA404 nanosený na čistý papírový ubrousek.

Potřebné nástroje

Měřicí pásmo, řezák a nůžky na stříhání.

Aplikace

- Doporučená aplikační teplota je +20 °C. Minimální aplikační teplota je +10 °C.
- Odviňte pásku z role, abyste odkryli lepidlý povrch a přiložte na podkladní plochu. Pásku nenapínejte. Pásku důkladně přitlačte aplikačním válečkem.
- Odstraňte ochrannou fólii a pečlivě přiložte druhý díl. Oba dílce opět důkladně přitlačte, aby došlo ke stlačení lepidla.
- Pokud je nezbytné přesné spasování dílů, odstraňte pouze počátek ochranné fólie (liner), umístěte díl na správné místo, přidrže jej a stáhněte zbytek lineru.
- Díl je potřeba zatížit silnou zátěží, aby se posílila přilnavost spoje. Maximální přilnavost se dosáhne přibližně po 48 hodinách.
- V prvních 24 hodinách se vyvarujte namáhání spoje.

Upozornění

- Páska není určena pro aplikace, kde by byla vystavena trvalému působení vody.
- TN563 lze použít na většinu stavebních materiálů, nicméně doporučujeme provést vlastní testy přilnavosti a kompatibility s podkladem před použitím.
- Páska nesmí přijít do kontaktu s agresivními chemikáliemi ani s rozpouštědly.

Technický list

TN563

PVC INSULATION TAPE HD

- Zabraňte průsaku hnané dešťové vody podél sousedních materiálů. Hrubé a porézní podklady doporučujeme před instalací pásky impregnovat přípravky ME901 nebo ME902.