

Materiál

Plastoelastický neutrálně vytvrzující tmel na bázi vysoce kvalitního bitumenového kaučuku. Lze aplikovat okamžitě (bez nahřívání) na většinu běžných podkladů a to i mokrých.

Provedení

310 ml / kartuše

Technické informace

	Klasifikace		Klasifikace
Báze	bitumenový kaučuk	Max. přípustná deformace	10%
Systém reakce	fyzikální vytvrzování	Spotřeba	4 m při housence o průměru 10 mm
Charakter tmelu	plastoelastický	Teplotní odolnost	-35°C až +110°C
Objemová hmotnost	1,23 g/ml	Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
Vytvoření povrchové slupky	cca 20 min.	Skladovací doba	+5 °C až +25 °C
Úplné vytvrzení	1 den - 3 týdny		
Změna objemu	< 14%		



Příprava podkladu

1. Povrchy by měli být čisté, suché, bez prachu a volných částic. Doporučujeme provést předběžný test přilnavosti při speciálních aplikacích a nebo při aplikaci na mokré povrchy.

Zpracování

1. Může být aplikován ruční nebo pneumatickou pistolí
2. Při aplikaci je důležité mít čistou výtokovou trysku pistole pro zajištění rovnoměrného pravidelného dávkování
3. Vzdálenost mezi podkladní plochou a tryskou pistole by měla být menší než 3 mm, aby byla zajištěna adheze na mokrému povrchu
4. Bitumenový tmel by měl být aplikován v pruzích (housenkách) nebo bodech, aby bylo možné úplné vytvrzení.
5. Doba zpracovatelnosti a rychlost vulkanizace jsou závislé na teplotě podkladu, propustnosti materiálů a tloušťce vrstvy
6. Po aplikaci je adhezivní pevnost dostatečná pro malé zatížení
7. Maximální pevnosti je dosaženo po úplném ztvrdnutí
8. Nevystavujte kartuše přímému působení slunečního záření nebo blízko zdrojů tepla
9. Při aplikaci pracujte pouze v dobře větraných prostorech

Čištění

Lze odstranit za pomoci lakového benzínu. Vytvrdnutý tmel lze odstranit pouze mechanicky za pomoci řezáku, škrabky apod.

Kompatibilita

Lze používat pro lepení tvrdých plastů bez změkčovadel. Kompatibilita s polystyrenem je proměnlivá. Rozpouštědlo může způsobit poškození materiálu nebo může dojít ke vznícení při větších tloušťkách vrstvy působením vysokých teplot. Není kompatibilní s barvami.

OS111

Bitumenový tmel



Použití

Lepení bitumenových střešních izolačních materiálů (APP a SBS modifikovaný bitumen). Vodotěsné těsnění spár, spárování spojů u střešních nároží, komínů a světlíků. Upevnění vodních vpustí a lapačů štěrku. Utěsnění netěsností a vzniklých naléhavých oprav i na mokrých podkladech. Spoje okapových žlabů, přilepení pásů na hranách fasád.

Hlavní přednosti

- Dobrá přilnavost
- UV stabilní
- Tixotropní, netoxický
- Přilne na mokré povrchy
- Vynikající izolační schopnost
- Ochrana proti korozi a vlhkosti

OS111

Bitumenový tmel



Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz